

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СТОЙКИ РУДНИЧНЫЕ
ХВОЙНЫХ ПОРОД (ПРОПСЫ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ НА ЭКСПОРТ
ГОСТ 22297—76
УДК 674.031.093.2:006.354 Группа К11

СТОЙКИ РУДНИЧНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД

(ПРОПСЫ)

ГОСТ 22297-76

Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт

Взамен ГОСТ 10.5-69

Coniferous pitprops.
Technical requirements for export products

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 декабря 1976 г. № 2960
срок действия установлен

с 01.01.1978
до 01.01.1981

РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом механизации и
энергетики лесной промышленности (ЦНИИМЭ)

Зам. директора Р.В. Юркин
Руководитель темы Т.Г. Никифорова
Исполнители: Э.Т. Беловзорова, Е.М. Миронова, Л.В. Зимжинг

ВНЕСЕН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР

Зам. министра Н.Г. Багаев

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)

Директор А.В. Гличев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
СССР от 30 декабря 1976 г. № 2960

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Э

© Издательство стандартов, 1977

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на рудничные стойки хвойных пород, предназначенные для экспорта.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры рудничных стоек по длине и толщине устанавливают в заказ-нарядах внешнеторгового объединения.

1.2. Предельные отклонения по длине стоек допускаются ± 2 см.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Рудничные стойки изготавливают из древесины ели, сосны, кедра, лиственницы и пихты.

2.2. Показатели качества рудничных стоек должны соответствовать указанным в таблице.

Пороки древесины по ГОСТ 2140-71	Нормы допускаемых пороков
1. Сучки:	
а) здоровые сросшиеся	В рудничных стойках толщиной до 14 м не допускаются размером более 40 мм; групповые сучки не допускаются размером более 30 мм В рудничных стойках толщиной 14 см и более не допускаются размером более 50 мм; групповые сучки не допускаются размером более 40 мм
б) загнившие, гнилые, табачные, а также частично сросшиеся и несросшиеся	Не допускаются
2. Грибные ядровые пятна и полосы, гниль ядровая, заболонная и наружная трухлявая	Не допускаются
3. Червоточина	Не допускается глубокая и неглубокая
4. Трещины:	
а) боковые и торцовые от усушки	Не допускается глубиной более 1/3 диаметра соответствующего торца
б) метиковые, отлупные, морозные	Не допускаются
5. Кривизна	Допускается простая со стрелой прогиба, не более 1 %1 длины бревна
6. Пасынок, рак, прорость закрытая	Не допускается
7. Прорость открытая, сухобокость	Не допускаются размером более 1/4 окружности и протяжением более 1/4 длины стойки, глубиной более 1 см
8. Механические повреждения (зарубы, запилы, скол) и обугленность	Не допускаются

Примечание. Пороки древесины по ГОСТ 2140-71, не указанные в таблице, допускаются.

2.3. Дупло в рудничных стойках не допускается. Допускаются выколы сучков и другие поверхностные механические повреждения, кроме зарубов, запилов, сколов глубиной не более 1/20 диаметра в месте повреждения.

2.4. Рудничная стойка должна быть очищена от коры, допускается оставлять луб.

2.5. Сучья в рудничных стойках должны быть обрублены вровень с поверхностью бревна.

Торцы должны быть опилены перпендикулярно к продольной оси. Скол пропила не должен превышать 1 см.

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Методы измерений пороков и дефектов обработки древесины - по ГОСТ 2140-71.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Правила приемки - по ГОСТ 2292-74.

5. МАРКИРОВКА, СОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка и сортировка - по ГОСТ 2292-74

5.2. Рудничные стойки должны укладываться в отдельные штабеля.

5.3. Окоренные рудничные стойки перед отгрузкой должны быть предварительно выдержаны не менее семи дней. Более продолжительная выдержка производится по договоренности с заказчиком.

С 1 сентября по 1 апреля допускается отгрузка рудничных стоек без предварительной выдержки.

5.4. Хранение рудничных стоек - по ГОСТ 9014.0-75.

Изменение №1 ГОСТ 22297—76 Стойки рудничные хвойных пород (пропсы). Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.01.82 срок ведения установлен

с 01.07.88

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Стойки рудничные хвойных пород (пропсы), поставляемые для экспорта Технические требования

Coniferous pitprops for export. Technical requirements».

Пункт 2.3 наложить в новой редакции: «2.3. Дупло в рудничных стойках допускается. Допускаются выходы сучков и другие механические повреждения глубиной не более 1/20 диаметра в места повреждения, кроме зарубов, запилов, сколов».

Пункты 2.2., 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2140—71 на ГОСТ 2140—81.

(ИУС № 5 1983 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 22297—76 Стойки рудничные хвойных пород (пропсы), поставляемые для экспорта. Технические требования

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.09.85 №2893 срок введения установлен

с 01.01.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 53 1830.

Пункт 2.2. Таблица. Пункт 1а. Исключить слово: «сросшиеся»;

пункт 1б. Исключить слова: «а также частично сросшиеся и несросшиеся».

(ИУС № 12 1985 г.)