

Обапол для крепления горных выработок

Требования по ГОСТ 5780-77

No	Показатель, признак	Требование		
1	Порода древесины	сосна, ель, лиственница, кедр, пихта, береза		
2	Номинальная длина, м	0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,1; 2,2; 2,5; 2,75		
3	Отклонения от номинальной длины, мм	от -30 до +30		
4	Номинальная толщина, мм, при длине, м: 0,8; 0,9	30 - 35		
	1,0; 1,1; 1,2; 1,5	16 - 19; 19 - 25; 30 - 35		
	при других длинах	19 - 25; 30 - 35		
5	Отклонения от номинальной толщины, мм	от +2 до -2		
6	Ширина, мм	90 - 200		
7	Отношение толщины в толстом конце к толщине в тонком конце: для дощатого обапола	1,5 раза		
	для горбыльного обапола длиной: 0,8 - 1,2 м	1,5 раза		
	1,4 - 2,75 м	2 раза		
8	Разница между шириной в толстом и в тонкой конце, проценты от ширины в тонком конце	50		
9	Сучки загнившие, гнилые и табачные: диаметр, мм	35		
	количество на 1 м длины, шт.	1		
10	Гнили	не допускаются		
11	Червоточина, количество отверстий в среднем на 1 м длины	3		
12	Трещины пластевые сквозные с выходом на торец, длина, мм (в скобках нормы для березы): расположенные от ребра не далее чем на 25% ширины	200 (100)		
	при другом расположении	50 (25)		
13	Кривизна (береза), %	2		
14	Механические повреждения: глубина, проценты от толщины	25		

	длина, проценты от ширины	25
	количество на длине обапола, шт.	1
	объем обапола в партии с механическими повреждениями, %	2
15	Скос пропила, отклонение от перпендикулярности торца, проценты ширины обапола	5
16	Высота остатков сучьев, мм	5

Примечание 1: Толщина обапола измеряется в тонком конце без учета коры на середине его ширины.

Примечание 2: Ширина обапола измеряется в узком конце по внутренней пласти.

Примечание 3: Длина обапола измеряется по наименьшему расстоянию между его торцами.

Примечание 4: Объем обапола определяется как произведение длины, ширины и высоты пакета или штабеля в складочных кубометрах с переводом в плотные кубометры по переводным коэффициентам, указанным в таблице

Примечание 5: Переводной коэффициент для смеси дощатого и горбыльного обапола установлен при содержании в нем горбыльного обапола от 31 до 60%.

Примечание 6: Если процент содержания горбыльного обапола в смеси не соответствует указанному в п. 5 примечания, партию рассортировывают по видам и приемку производят отдельно.

Коэффициенты перевода складочного объема обапола в плотный

коэффицистты персвода складочного оовема обанола в плотный									
		Коэффициент, мз/мз, для обапола:							
Ллина. м	Толщина, мм	дощатого	смеси дощатого и горбыльного		горбыльного				
,			око- ренного	неоко- ренного	око- ренного	неоко- ренного			
Хвойные породы									
0,8 - 1,6	16 - 19	0,68	0,65	0,62	0,62	0,56			
	19 - 25	0,70	0,67	0,64	0,63	0,57			
	30 - 35	0,72	0,70	0,67	0,67	0,61			
1,8 - 2,75	19 - 25	0,68	0,65	0,61	0,61	0,55			
	30 - 35	0,70	0,67	0,64	0,63	0,57			
Лиственные породы									
0,8 - 1,6	19 - 25	0,61	0,60	0,57	0,56	0,53			
	30 - 35	0,63	0,62	0,59	0,61	0,54			
1,8 - 2,75	19 - 25	0,60	0,59	0,56	0,57	0,52			
	30 - 35	0,63	0,61	0,59	0,58	0,54			